

Trilux 33 :

Vopsea vegetativă

Vopsea antivegetativă fără cositor

DESCRIEREA PRODUSULUI

Trilux 33 : este o vopsea antivegetativă fără cositor special formulată cu Tehnologia Biolux, pentru a conferi o protecție antivegetativă eficientă în toate tipurile de apă. Formula cu finisare lentă este adecvată utilizării pe ambarcațiunile din aluminiu, ambarcațiuni de viteză și ambarcațiuni cu motoare în afara bordului și orice substrat unde se cer culori intense sau vopsea antivegetativă alb intens.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Culoare	YBA060-albastru, YBA062-roșu, YBA063-negru, YBA068-alb
Finisaj	Mat
Greutate specifică	1.6
Volum solide	52%
Durată tipică de viață la raft	24 luni
VOC (așa cum a fost livrat)	390 g/lit
Unitate de măsură	3.8 lt (1 galon SU), 11.4 lt (3 galoane SU – doar negru)

INFORMAȚII DESPRE VOPSIRE / ACOPERIRE ÎN STRATURI SUCCESIVE

	Uscare			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Uscare imediată [ISO]	8 h	4 h	3 h	2 h
Imersiune	36 h	24 h	12 h	10 h

Notă: Timpul maxim de imersiune este de 1 lună. Dacă se depășește timpul maxim de imersiune, se spală cu apă la presiune mare sau se șlefuieste cu hârtie de granulație 180-240, anterior imersiunii.

Acoperire în straturi succesive

Temperatura de substrat

Acoperit cu	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33:	24 h	ext	16 h	ext	6 h	ext	4 h	ext

APLICARE ȘI UTILIZARE

Pregătire	<p>CONSTRUCȚIE NOUĂ Depinde de procedurile șantierului, consultați reprezentantul tehnic International.</p> <p>RECONDIȚIONARE MAJORĂ Primul strat de Trilux 33: trebuie mereu aplicat peste un sistem recomandat de grund anticoroziv. Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și curățată de orice agenți de contaminare (ulei, vaselină, sare, etc) și acoperită succesiv cu Trilux 33: în cadrul intervalului de acoperire succesivă din specificația grundului.</p> <p>SISTEME DE REPARAȚII ȘI ÎMBUNĂȚIRI APROBATE Degresați suprafața. Curățați întreaga zonă prin spălare sub presiune controlată (3000 psi./211 bar). Reparați zonele corodate cu sistemul recomandat de grund anticoroziv (Primocon sau Intertuf 203).</p>
Metodă	<p>Asigurați-vă că zona este curată și uscată. Aplicați Trilux 33: prin pulverizare fără aerosoli în cadrul intervalelor de acoperire succesivă menționate în specificația grundului. Aplicați un strat suplimentar în zonele cu uzură mare, cum ar fi filele de gurnă, balamalele cârmei, angrenajul etravei și orice margine de avansare. Notă: Timpul maxim de imersiune este 1 lună. Dacă acoperirea se lasă pentru mai mult de 1 lună, suprafața ar trebui spălată cu apă curată la presiune mare sau șlefuită ud folosind hârtie de granulație 180-240 anerior imersiunii.</p>
Indicii	<p>Diluant Diluant nr.3</p> <p>Subțiere Subțierea nu este recomandată. Subțiați maximum 10%.</p> <p>Agent de curățare Diluant nr.3</p> <p>Pulverizare fără aerosoli Presiune: 176-210 bar. Dimensiunea vârfului: 2180.</p> <p>Altele Aveți grijă să aplicați întreaga cantitate de vopsea calculată, chiar dacă lucrul acesta înseamnă aplicarea unui strat suplimentar. Pentru obținerea performanței este important să aplicați grosimea corectă.</p>
Unele aspect importante	<p>Dacă Trilux 33: este expus pentru orice perioadă de timp, ex: pe durata iernii, trebuie spălat cu apă curată la presiune mare înainte de imersiune. Temperatura produsului ar trebui să fie de minimum 5°C/41°F și maximum 35°C/95°F. Temperatura ambientală ar trebui să fie de minimum 10°C/50°F și maximum 35°C/95°F. Temperatura de substrat ar trebui să fie 3°C/5°F peste punctual de condens și maximum 35°C/95°F.</p>
Compatibilitate/Substraturi	<p>Se poate aplica peste Superyacht 800 și 900 vopseluri antivegetative din toată lumea și majoritatea componentelor din</p>

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local sau să vizitați <http://www.yachtpaint.com>.

Toate mărcile înregistrate menționate în această publicație sunt proprietatea sau sub licența grupului de firme AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Ref:3118 Data emiterii:05/09/2011



Trilux 33 :
Vopsea vegetativă
Vopsea antivegetativă fără cositor

	cositor. Pentru mai multe detalii despre compatibilitate consultați reprezentanții tehnici International. Grunduiți cu antivegetativ Primocon, Intertuf JVA202 sau Interprotect.
Număr de straturi	2 prin pulverizare, 3-4 cu pensula/rola
Acoperire	(Practică) - 3.75 m ² /lt prin pulverizare, 9.00 m ² /lt cu pensula/rola
DFT recomandat	104 microni uscat
WFT recomandat	200 microni ud
Metode de aplicare	Pulverizare fără aerosoli, pensulă, rolă

TRANSPORTARE, DEPOZITARE ȘI INFORMAȚII DE SECURITATE

Depozitare	INFORMAȚII GENERALE: Expunerea la aer și temperaturi extreme ar trebui evitată. Pentru a se întruni întreaga viață la raft a Trilux 33 ar trebui să vă asigurați că între utilizări, recipientul este bine închis și temperatura se află între 5°C/41°F și 35°C/95°F. Nu lăsați produsul în lumina directă a soarelui. TRANSPORTARE: Trilux 33 : ar trebui păstrat în recipiente bine închise pe durata transportării și depozitării.
Securitate	GENERALITĂȚI: Antivegetativele trebuie sablate doar cât sunt ude. Niciodată să nu sablați antivegetative uscate sau să le dați foc celor vechi. Citiți secțiunea cu etichete de securitate pentru informații cu privire la sănătatea și securitatea muncii, de asemenea disponibile în cadrul Liniei noastre de Ajutor Tehnic. EVACUARE: Nu aruncați cutiile sau nu vărsați vopseaua în cursurile de apă; folosiți facilitățile puse la dispoziție. Cel mai bine este să lăsați vopseaua să se întărească înainte de a o evacua. Resturile de Trilux 33 nu pot fi evacuate în rețeaua de canalizare a municipalității sau aruncate fără permis. Evacuarea resturilor trebuie pregătită prin consultarea autorităților.
NOTE IMPORTANTE	<i>Informațiile oferite în această fișă nu sunt menite a fi complete. Orice persoană care folosește produsul fără a face mai întâi investigații scrise cu privire la caracterul său adecvat scopului în care urmează a fi utilizat, o face pe propriul său risc iar noi nu putem accepta nicio răspundere cu privire la performanța produsului, vreo pierdere sau deteriorare (alta decât decesul sau leziuni corporale ce rezultă din neglijență) asociate unei astfel de întrebuni. Informațiile cuprinse în această fișă pot fi modificate din când în când ținând cont de experiența și politica noastră de a dezvolta permanent produsele.</i>

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră local sau să vizitați <http://www.yachtpaint.com>.

Toate mărcile înregistrate menționate în această publicație sunt proprietatea sau sub licența grupului de firme AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.